



# 2К-ПУР-клей 558.5 (ДЕКОЛАСТ 5)

## Область применения

- Производство декоративных элементов для мебели наливным способом

## Преимущества

- Не содержит наполнителей
- Мутно-бежевый цвет
- Быстрое полное отверждение
- Ударопрочность

## Свойства заливочной массы

Двухкомпонентная система холодного отверждения, содержащая растворители

<b>Основа:</b>	полиуретан
<b>Компонент А:</b>	558.5
<b>Компонент В:</b>	578.0, 579.0 или 577.0
<b>Соотношение смеси:</b>	Комп. А : Комп.В = 100 : 70 весовых частей, что соответствует примерно Комп. А : Комп.В = 100 : 54 объемных частей

<b>Плотность (при 20°C):</b>	Комп. А: 0,95 ± 0,02 г/см <sup>3</sup> Комп. В: 1,24 ± 0,02 г/см <sup>3</sup>
------------------------------	--

<b>Вязкость при 20°C</b>	
- Брукфильд RTV, 20 об/мин:	Комп. А = 40 ± 10 мПа·с Комп. В = 300 ± 100 мПа·с

<b>Внешний вид:</b>	Комп. А = желтовато-прозрачная Комп. В = коричневая Смесь = мутно-бежевая
---------------------	---

<b>Точка вспышки Комп. А:</b>	+30°C
-------------------------------	-------

<b>Жизнеспособность при 20°C и 50 г смеси:</b>	120 ± 10 секунд
--	-----------------

<b>Твердость (Shore D):</b>	ок. 70
-----------------------------	--------

<b>Маркировка:</b>	Комп. А и Комп. В подлежат маркировке согласно предписаниям ЕС. Защищать руки и глаза! Брызги немедленно смыть водой! (см. паспорт безопасности)
--------------------	--

## Переработка

Заливочную массу можно перерабатывать с помощью двухкомпонентных смешивающих и дозирующих установок или при помощи смешивания вручную.

При переработке вручную (при малых объемах) оба компонента после дозирования должны быть интенсивно перемешаны в течение 30 секунд, после этого можно производить заливку форм.

В связи с быстрым отверждением продукта происходит небольшая усадка.

## Очистка

Для очистки рабочих инструментов рекомендуется применение КЛЕЙБЕРИТ очистителя 820.0.

При очистке и промывке машин следуйте рекомендациям производителей оборудования.

## Упаковка

<b>КЛЕЙБЕРИТ 2К-ПУР-клей 558.5, Комп. А:</b>	
Металлическая канистра	23 кг нетто
<b>КЛЕЙБЕРИТ 2К-ПУР-клей 578.0, Комп. В:</b>	
Металлическая канистра	32 кг нетто
<b>КЛЕЙБЕРИТ 2К-ПУР-клей 577.0, Комп. В:</b>	
Канистра	30 кг нетто
Пластиковый контейнер	1250 кг нетто
<b>КЛЕЙБЕРИТ 2К-ПУР-клей 579.0, Комп. В:</b>	
Стальная бочка	250 кг нетто
Пластиковый контейнер	1250 кг нетто
<b>КЛЕЙБЕРИТ очиститель 820.0 без толуола:</b>	
Жестяная канистра	22 кг нетто



## 2К-ПУР-клей 558.5 (ДЕКОЛАСТ 5)

### Хранение

Оба компонента в оригинальной герметичной упаковке хранятся мин. 12 месяцев. Хранить в сухом и прохладном месте. Компонент А перед переработкой встряхнуть или повращать упаковку! Компонент А гигроскопичен, впитывание влаги может негативно повлиять на качество продукта (смесь пенится).

Оба компонента морозоустойчивы до температуры -25°C.

По состоянию на 0912

#### Утилизация клея и упаковки

Код отходов 080410 комп. А  
Код отходов 080501 комп. В

Наши упаковки изготовлены из материалов, пригодных к утилизации.  
Хорошо опорожненная тара может использоваться повторно.

#### Сервис

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.