

## ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

### НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА

**IR-HQS FONDO**

Полиуретановый бесцветный грунт

### СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Двухкомпонентный полиуретановый грунт общего применения. Характеризуется хорошим сухим остатком, коротким временем сушки, простой в применении, хорошее сочетание цены и качества. Рекомендуется для покраски дверей, фасадной части мебели и др.

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Плотность:</b>	1,01 ± 0,01 г/см <sup>3</sup>	
<b>Сухой остаток:</b>	38,6 %	
<b>Время сушки (при 150 µm на стекле в 20°С):</b>	на пыль:	5 – 10 минуты
	на отлип:	10 – 15 минут
	полное высыхание:	60 – 70 минут

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Состав смеси:</b>	Продукт: <b>IRIDUR IR-HQS FONDO</b>	100%
	Катализатор: <b>IRIDUR IR-HQS</b> (по объёму / по весу)	50%
	Растворитель: <b>IRIDUR</b> или <b>PUR</b>	20%
<b>Жизнеспособность смеси:</b>	4 часов при температуре 20°С	
<b>Рекомендуемый расход на 1 слой:</b>	150 – 180 г/м <sup>2</sup>	
<b>Стандартная тара продукта:</b>	25 л	
<b>Стандартная тара катализатора:</b>	25 л	25 л

### СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

<b>Размер сопла:</b>	± 1,5 мм
<b>Давление системы:</b>	± 4 кг/см <sup>2</sup>
<b>Вязкость:</b>	17" ± 1" CF-4T=20°С

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Удобен при использовании системы HQS (грунт + лак)

Рабочая температура не должна быть ниже, чем 15°С.