ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА
IMPRIMACION 31 D Полиуретановый бесцветный импрегнант

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Двухкомпонентный полиуретановый бесцветный импрегнант D31**, предназначенный для нанесения на основания (облицовки) из ПВХ, бумаги и натурального шпона. Рекомендуется нанесение в количестве 10-20 гр/кв.м. После сушки образуется слой, улучшающий сцепление с красками и лаками на базе полиуретана, акрила, полиэфира и водорастворимых составляющих.**

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Плотность:		0,95 ± 0,01 г/см^3
Сухой остаток:		3 %
Время сушки (при 150 µm на стекле в 20˚C):	на пыль:	30 секунд
	на отлип:	
	полное высыхание:	1 минута

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ		
Состав смеси:	Продукт: **IRIDUR D31**	100%
	Катализатор: **IRIDUR D31** (по объёму / по весу)	10%
	Растворитель: **IRIDUR или PUR**	
Жизнеспособность смеси:	4 часа при температуре 20°C	
Рекомендуемый расход на 1 слой:	10 – 20 г/м^2	
Стандартная тара продукта:	25 л	
Стандартная тара катализатора:	2,5 л	

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ	
Размер сопла:	± 1,2 мм
Давление системы:	± 4 кг/см^2
Вязкость:	15” ± 1” CF-4т=20˚C

ПРИМЕЧАНИЕ:
Рабочая температура не должна быть ниже чем 15°C.