



**HELIOS** Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.  
 Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija  
 T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10  
 E info@helios.si  
 www.helios.si

## 478443 КОМВИНЕЛ ПАТИНА ЗОЛОТАЯ

### ОПИСАНИЕ

- КОМВИНЕЛ ПАТИНА ЗОЛОТАЯ С** – однокомпонентное пигментированное средство выпускается на основе акрилового связующего, целлюлозо-ацетобутирата, пигментов, красителей и органических растворителей

### НАЗНАЧЕНИЕ

- Оттенка рельефов, углублений и каемок
- Выравнивание поверхности
- Акцентирование деталей
- Обработка мебели с целью искусственного старения
- Обработка мебели патиной имеет декоративную функцию, поверхность после морения должна покрываться лаком

### СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

- Разбавитель: 407647 Разбавитель 17

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Тип</b>	Алкидная дисперсия
<b>Вязкость при поставке</b>	DIN 4/20°C 20 - 30 с
<b>Плотность</b>	0,915 – 0.970 кг/л
<b>Цвет</b>	Золотой
<b>Концентрация сухого вещества</b>	
<b>По весу</b>	20 - 25 %
<b>VOC</b>	700 - 800 г/л

<b>Толщина слоя</b>	минимальная	максимальная
<b>Рекомендуемая толщина</b>	30 г/м <sup>2</sup>	50 г/м <sup>2</sup>

<b>Высыхание</b>		<b>ИТОГО</b>	<sup>2</sup>
<b>Естес. сушка</b>	18 - 22°C		мин 15 мин
<b>туннель</b>	30-40°C		мин. 5 мин



ISO 9001  
 ISO 14001  
 OHSAS 18001  
 BUREAU VERITAS  
 Certification



## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Патина наносится на предварительно лакированную и отшлифованную поверхность, которая должна быть чистой, без следов пыли и прочих загрязнений.

## РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Перед началом работ окрашиваемая поверхность и ЛКМ должны иметь температуру не ниже +15°C.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Перед использованием патина тщательно перемешивается
- Рекомендуется равномерное нанесение и сухое распыление.



### РАСПЫЛЕНИЕ ВОЗДУШНОЕ

Разбавление:	Не требуется
Диаметр дюзы:	0,9- 1.3 мм
Исходное давление:	0.15 - 0.20 МПа

## СИСТЕМЫ ЛКП

- Рекомендуемые системы ЛКМ для дальнейшей окраски поверхности:
- ЛКП ТМ «HELIODUR»
- ЛКП ТМ «HELIOCELR»
- ЛКП ТМ «HIDROHEL»
- В случае нанесения других ЛКП рекомендуем консультацию со специалистами HELIOS.

## ХРАНЕНИЕ

- 8 - 12 месяцев при температуре от +5°C до +25°C.
- Оберегать от попадания прямых солнечных лучей.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Смотри Свидетельство безопасности и этикетку материала.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- Техническая информация является результатом знания, основанного на лабораторных испытаниях и практическом опыте. В случае несоответствующего использования материала мы не берем на себя ответственности и гарантируем только качество материала как такового. Измеренные технические характеристики являются приблизительными и не могут быть основанием для рекламации. Производитель имеет право на изменение данных без предварительного уведомления.
- Система качества материала соответствует ISO 9001.



ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
BUREAU VERITAS  
Certification

