

AQUAOIL 2775-31

Фінішне покриття для нанесення розпиленням

AQUAOIL 2775-31 промислове фінішне покриття з ефектом олії на водній основі для деревини хвойних порід, призначене для зовнішніх робіт, таких як вікна та двері.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Об'єкти для нанесення	Зовнішні двері та вікна
Рекомендована поверхня	Хвойні породи деревини
Сухий залишок	Близько 28-31% за об'ємом Близько 31-34% за вагою
Леткі органічні сполуки (VOC)	Прибл. 21 г/л (Директива 2010/75/EU) Надане значення VOC є середнім значенням для продукції заводського виробництва, і, отже, воно може відрізнятися між окремими продуктами, на які поширюється дана Технічна специфікація.
Теоретичні витрати	4-5 м ² /л
Кольори	Base T (напівпрозорі кольори).
Система тонування	Текноcolor
Блиск (60°)	матовий
Зберігання	Температура зберігання: +5 °C - +30 °C. Термін придатності в закритій тарі: Див. термін придатності, вказаний на етикетці. Після використання тримайте ємності щільно закритими.
Пакування	Доступні в різних стандартних розмірах упаковки.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Підготовка поверхні	Деревина повинна бути очищена від деревного пилу та забруднень. Вологість деревини повинна становити приблизно 13 % і не повинна перевищувати 15 %. Для дерев'яних основ, що не відповідають класу міцності 3, EN 350:2016, необхідна попередня обробка. Компанія Текнос пропонує широкий асортимент консервантів, що відповідають вимогам стандарту EN 599-1.
Метод нанесення	Безповітряне розпилення, Комбіноване безповітряне розпилення

Нанесення	Сопло	Тиск	Повітряна підтримка
	Безповітряне пласке 0.28 мм	100-110 бар	
	Комбіноване пласке 0.28 мм	80-100 бар	1.0-1.5 бар

Умови нанесення	Ретельно перемішайте перед використанням. Оптимальна температура для продуктів і навколишнього середовища: +18 °C - +22 °C. Оптимальна відносна вологість повітря: Прибл. 50 % Товщина вологої плівки 200-225 мкм. +23 °C / 50 % RH 1-2 години 1.5 -3 години наступний день Час сушіння є приблизним і може змінюватися залежно від якості деревини, температури, вологості, вентиляції та товщини плівки. Час сушіння можна скоротити, використовуючи спеціальні сушильні системи для примусового висихання.
- суха на дотик - придатна для шліфування та нанесення наступного шару - повністю суха	
Система покриття	AQUAOIL 2775-31 є частиною системи покриття, де товщина сухої плівки повинна бути > 100 мкм. Наноситься на заґрунтовані частини. Якщо деталі піддаються впливу погоди, ніколи не використовуйте безбарвні як остаточну обробку.
Очищувач	Водаю

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Техніка безпеки та запобіжні заходи Див. «Паспорт безпеки».

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Вищевказана інформація є нормативною та базується на лабораторних тестах та практичному досвіді. Дана інформація є рекомендаційною, тому ми не можемо взяти на себе відповідальність за результати, отримані у певних робочих умовах поза нашим контролем, а, отже, покупець або користувач зобов'язаний перевіряти придатність нашої продукції для певних засобів та методів нанесення у фактичних умовах нанесення. Ми відповідаємо лише за шкоду, заподіяну безпосередньо дефектами продуктів, що постачаються Teknos. Цей продукт призначений виключно для професійного використання. Це означає, що користувач має достатній рівень знань для правильного використання продукту, а також ознайомлений з технічними характеристиками та вимогами з техніки безпеки. Останні версії технічних специфікацій та паспортів з техніки безпеки Teknos знаходяться на нашому сайті www.teknos.com. Усі торгові марки, вказані в цьому документі, є виключною власністю Teknos Group або філій компанії.