

ТИП ПРОДУКТУ Водорозчинний ґрунтувальний лак.

Продукт віднесено до класу емісії будівельних матеріалів **M1**.
Продукт отримав право на маркування символом Key Flag, яким позначаються вироби, виготовлені у Фінляндії.

ЗАСТОСУВАННЯ FORME підходить для ґрунтувального лакування паркетних і дерев'яних підлог усіма методами нанесення. Використовується в поєднанні з паркетними лаками Teknos.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Сухий залишок Об'ємна частка — прибіл. 31 %

Леткі органічні сполуки (VOC) Гранично допустима концентрація VOC за нормами ЄС (cat A/i): 140 г/л.
VOC продукту: макс. 140 г/л.

Практичні витрати

Нанесення сталевим шпателем в один шар:	прибіл. 25 м ² /л
Нанесення сталевим шпателем у 3 шари:	10–12 м ² /л
Нанесення повстяним шпателем або пензлем чи валиком для лаку в один шар	прибіл. 10 м ² /л

Щільність прибіл. 1,0 г/мл

Час висихання (+20°C/50%RH)

- нанесення сталевим шпателем через 30–60 хвилин

- нанесення повстяним шпателем або пензлем чи валиком для лаку через 2 години

Холод і/або волога уповільнюють процес висихання.

Розчинник, очищувач Вода. Негайно після використання вимийте інструменти водою та засобом для чищення пензлів RENSA BRUSH.

Кольори Прозорий

Пакування (наявність залежить від країни) Прозорий: 5 л

МАРКУВАННЯ БЕЗПЕКИ Див. «Паспорт безпеки».

Продовження на звороті

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка поверхні та нанесення

Належним чином відшліфуйте дерев'яну поверхню. Завершіть шліфування шліфувальним папером № 100 або дрібнішим. Під час проміжного шліфування заповніть щілини шпаклівкою для паркету GAP. Після фінішного шліфування нанесіть шар ґрунтувального лаку FORME шпателем із нержавіючої сталі, повст'яним шпателем або пензлем чи валиком для лаку.

Нанесення сталевим шпателем: нанесіть 3–4 шари. За потреби перед нанесенням чергового шару виконуйте проміжне шліфування поверхні абразивною сіткою чи шліфувальним папером № 120.

Нанесення повст'яним шпателем або пензлем чи валиком для лаку: нанесіть один шар. Перед нанесенням чергового шару виконайте проміжне шліфування поверхні абразивною сіткою чи шліфувальним папером № 120. За потреби нанесіть ще один шар сталевим шпателем.

Після ґрунтування виконайте фінішне лакування паркетним лаком на водній основі Teknos.

Водорозчинні ґрунтувальні лаки можуть призвести до незначної «шершавості» на дерев'яній поверхні. Якщо потрібно отримати ідеальну гладку поверхню, після нанесення першого шару лаку рекомендовано виконати легке шліфування.

Перед нанесенням фінішного шару переконайтеся, що шар ґрунтувального лаку повністю висох.

Умови застосування

Поверхня, що лакується, має бути сухою.

Вологість деревини має становити 7 ± 2 % від ваги.

Під час нанесення та висихання температура повітря, поверхні та лаку має бути вище $+18-24$ °C, а відносна вологість повітря становити 40–60 %.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Термін зберігання: 1 рік у невідкритих контейнерах за температури вище $+1$ °C.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАМЕРЗАННЯ.

Відомості, наведені в цій технічній специфікації, ґрунтуються на лабораторних дослідженнях і практичному досвіді. Цифри наведено з метою ознайомлення та залежать, наприклад, від кольору й глянце. Ми не контролюємо умови використання та нанесення матеріалу, тому несемо відповідальність лише за якість продукту й гарантуємо, що він відповідає нашому контролю якості. Ми не несемо відповідальності за будь-які втрати або збитки, спричинені застосуванням матеріалу, що суперечить правилам або призначеному способу використання. Останні версії

наших специфікацій і паспортів безпеки матеріалів, а також системи застосування матеріалів наведено на головних сторінках сайту www.teknos.com.
