ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА
IR-2044 Полиуретановый бесцветный лак

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Двухкомпонентный полиуретановый лак общего применения. Обладает хорошими тактильными свойствами, гладким покрытием и быстрой сушкой. Стойкий на хим. реагенты, высокую температуру и бытовую химию.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Плотность:		1 ± 0,01 г/см^3
Сухой остаток:		33,5 %
Степень блеска:		10-90
Время сушки (при 150 µm на стекле в 20˚C):	на пыль:	8 – 15 минуты
	на отлип:	10 – 20 минут
	полное высыхание:	4 часа

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ		
Состав смеси:	Продукт: **IRIDUR IR-2044**	100%
	Катализатор: **IRIDUR IR-2044** (по объёму / по весу)	50%
	Растворитель: **IRIDUR или PUR**	30-40%
Жизнеспособность смеси:	6 часов при температуре 20°C	
Рекомендуемый расход на 1 слой:	100 – 150 г/м^2	
Стандартная тара продукта:	25 л	
Стандартная тара катализатора:	12,5 л	12,5 л

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ	
Размер сопла:	± 1,5 мм
Давление системы:	± 4 кг/см^2
Вязкость:	18” ± 1” CF-4т=20˚C

ПРИМЕЧАНИЕ:
Рабочая температура не должна быть ниже чем 15°C.