

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА

IR-2212

Полиуретановый бесцветный паркетный лак

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Двухкомпонентный полиуретановый паркетный лак. Обладает отличными тактильными свойствами, повышенной твердостью, гладким покрытием и быстрой сушкой. Стойкий на истирание, хим.реагенты, высокую температуру и бытовую химию. Используется в покраске паркета, столешниц и лестниц.

		ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Плотность:		$0.985 \pm 0.01 \text{ r/cm}^3$
Сухой остаток:		38,1 %
Степень блеска		30
Время сушки (при	на пыль:	4 – 6 минуты
150 µm на стекле в	на отлип:	10 – 15 минут
20°C):	полное высыхание:	35 – 90 минут

	ИН	ІСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	
	Продукт: IRIDUR IR-2212	100%	
	Катализатор:	50%	
C	IRIDUR IR-2212/A		
Состав смеси:	<u>(по объёму / по весу)</u>		
	Растворитель: IRIDUR	10%	
	или PUR		
Жизнеспособность смеси:	2 часов при температуре 20°C		
Рекомендуемый расход на 1	$30 - 60 \text{ r/m}^2$		
слой:			
Стандартная тара продукта:	25 л		
Стандартная тара	12,5 л	12,5 л	
катализатора:			

	СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ
Размер сопла:	± 1,5 mm
Давление системы:	$\pm 4 \text{ kg/cm}^2$
Вязкость:	$18" \pm 1" \text{ CF-4}_{\text{T}} = 20^{\circ} \text{ C}$

ПРИМЕЧАНИЕ:	
Рабочая температура не лолжна быть ниже чем 15°C.	