ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА
IR-277 BRILLO Полиуретановый глянцевый лак

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Двухкомпонентный полиуретановый высокоглянцевый лак. Обладает отличными тактильными свойствами, гладким покрытием. Прекрасно поддается шлифовке и полировке. Стойкий на истирание, хим.реагенты, высокую температуру и бытовую химию.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Плотность:		0,975±0,01 гр./см^3
Сухой остаток:		69,9%
Степень блеска:		100
Время сушки (при 150 µm на стекле в 20˚C):	на пыль:	5 - 10 минуты
	на отлип:	10-15 минут
	полное высыхание:	8-12 часов до полировки

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ		
Состав смеси:	Продукт: **IRIDUR IR-277**	100%
	Катализатор: **IRIDUR IR-276NAили IR-277/4 NA или IR-290**	100%
	Растворитель: **IRIDUR или L8**	5-20%
Жизнеспособность смеси:	4 часа при температуре 20°C	
Рекомендуемый расход на 1 слой:	60 – 130 г/м^2	
Стандартная тара продукта:	25 л	
Стандартная тара катализатора:	25 л	25 л

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ	
Размер сопла:	±1,5 – 1,75 мм
Давление системы:	± 4 кг/ кв.см
Вязкость:	18” ± 2” CF-4 t =20*C

ПРИМЕЧАНИЕ:
С отвердителем IR-276 NA (IR-290 NA) CATALIZADOR не желтеет. Рабочая температура не должна быть ниже, чем 15°C.