ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА
IR-570 Полиэфирный прозрачный грунт

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Полиэфирный прозрачный грунт с низким содержанием стирола. Обладает отличными порозаполнением, повышенной твердостью и химстойкостью к просадке. Быстро сохнет, прекрасно поддается шлифовке. Рекомендован для закрытопористой окраски массива и шпона Файн - Лайн. Обладает тиксотропными свойствами, что позволяет наносить на вертикальные поверхности.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Плотность:		1,06 ± 0,01 г/см^3
Сухой остаток:		89 %
Время сушки (при 150 µm на стекле в 20˚C):	на пыль:	30 минут
	на отлип:	45минут
	полное высыхание:	Шлифовка: ручная 5 часов машинная 12 часов

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ		
Состав смеси:	Продукт: **IRIDUR IR-570**	100% по весу
	Катализатор: **IR-500**	4% по весу
	Ускоритель: **IR-500**	4% по весу
	Растворитель: **UV. Blanco**	10-30%
Жизнеспособность смеси:	6 часов при температуре 20°C	
Рекомендуемый расход на слой:	200 – 250 г/м^2	
Стандартная тара продукта:	25 кг	
Стандартная тара катализатора/ускорителя:	1 кг	1 кг

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ	
Размер сопла:	± 2-2,2 мм
Давление системы:	± 4 кг/см^2
Вязкость:	20-22” ± 1” CF-4т=20˚C

ПРИМЕЧАНИЕ:
Не содержит стирола, не имеет резкого запаха. **Нельзя смешивать непосредственно между собой отвердители и ускорителя.** Рабочая температура не должна быть ниже, чем 15°C.