ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА
IR-616 Полиэфирный прозрачный глянцевый лак

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Полиэфирный бесцветный лак. Характеризуется прекрасным глянцем, после сушки идеально поддаётся полировке. Благодаря хорошей прозрачности можно применять к тёмным поверхностям загрунтованным прежде грунтом IR-570.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Плотность:		1,91 ± 0,01 г/см^3
Сухой остаток:		87 %
Степень блеска:		100
Время сушки (при 150 µm на стекле в 20˚C):	на пыль:	60 минут
	на отлип:	2-3 часа
	полное высыхание:	12 часов

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ		
Состав смеси:	Продукт: **IRIDUR IR-616**	100% по весу
	Катализатор: **IR-616**	4% по весу
	Ускоритель: **IR-616**	4% по весу
	Растворитель: **UV. Blanco**	10-30%
Жизнеспособность смеси:	6 часов при температуре 20°C	
Рекомендуемый расход на слой:	100 – 150 г/м^2	
Стандартная тара продукта:	25 кг	
Стандартная тара катализатора/ускорителя:	1 кг	1 кг

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ	
Размер сопла:	± 1,8-2,0 мм
Давление системы:	± 4 кг/см^2
Вязкость:	18-19” ± 1” CF-4т=20˚C

ПРИМЕЧАНИЕ:
Нельзя смешивать непосредственно между собой отвердители и ускорителя. Рабочая температура не должна быть ниже, чем 15°C.