ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА
IR-9015 Полиуретановый бесцветный изолянт

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Двухкомпонентный полиуретановый импрегнант. Применяется для окраски древесины с большим содержанием смол. Продукт бесцветный, применяется непосредственно на древесину или фанеру. Может применяться на МДФ. Быстро сохнет, не требует шлифовки. Рекомендуется использовать в покраске мебели для ванных комнат.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Плотность:		0,92 ± 0,01 г/см^3
Сухой остаток:		30 %
Время сушки (при 150 µm на стекле в 20˚C):	на пыль:	15 минут
	на отлип:	30 – 40 минут
	полное высыхание:	60 минут

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ		
Состав смеси:	Продукт: **IRIDUR IR-9015**	100%
	Катализатор: **IRIDUR IR-9015** (по объёму / по весу)	100%
	Растворитель: **IRIDUR или PUR**	
Жизнеспособность смеси:	5 часов при температуре 20°C	
Рекомендуемый расход на 1 слой:	50 – 80 г/м^2	
Стандартная тара продукта:	25 л	
Стандартная тара катализатора:	25 л	

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ	
Размер сопла:	± 1,5 мм
Давление системы:	± 4 кг/см^2
Вязкость:	18” ± 1” CF-4т=20˚C

ПРИМЕЧАНИЕ:
Рабочая температура не должна быть ниже чем 15°C.