



## ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА
<b>IR-HQS ACABADO/30</b>
Полиуретановый бесцветный лак

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
<b>Двухкомпонентный полиуретановый полуматовый лак общего применения.</b> Обладает хорошими тактильными свойствами, гладким покрытием и быстрой сушкой. Стойкий на хим. реагенты, высокую температуру и бытовую химию. Рекомендуется для покраски дверей и фасадной части мебели.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
<b>Плотность:</b>	1 ± 0,01 г/см <sup>3</sup>	
<b>Сухой остаток:</b>	33,5 %	
<b>Степень блеска:</b>	30	
<b>Время сушки (при 150 мк на стекле в 20°C):</b>	на пыль: 8 – 15 минуты на отлип: 10 – 20 минут полное высыхание: 4 часа	

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ		
<b>Состав смеси:</b>	Продукт: <b>IRIDUR IR-HQS ACABADO</b>	100%
	Катализатор: <b>IRIDUR IR-HQS</b> (по объёму / по весу)	50%
	Растворитель: <b>IRIDUR</b> или <b>PUR</b>	15%
<b>Жизнеспособность смеси:</b>	3-4 часов при температуре 20°C	
<b>Рекомендуемый расход на 1 слой:</b>	100 – 150 г/м <sup>2</sup>	
<b>Стандартная тара продукта:</b>	25 л	
<b>Стандартная тара катализатора:</b>	25 л	25 л

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ		
<b>Размер сопла:</b>	± 1,5 мм	
<b>Давление системы:</b>	± 4 кг/см <sup>2</sup>	
<b>Вязкость:</b>	17" ± 1" CF-4T=20°C	

ПРИМЕЧАНИЕ:
<b>Удобен при использовании системы HQS (грунт + лак).</b>
Рабочая температура не должна быть ниже чем 15°C.