ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ	**LBA 180**
ОПИСАНИЕ	**SIVODUR** – ПУР ГРУНТ ПРОЗРАЧНЫЙ ТИКСОТРОПНЫЙ
ОТВЕРДИТЕЛЬ	LCB 089-LCB 189 при 50%
РАЗБАВИТЕЛЬ	LZD 091 или LZD 092

Область применения: Мебель, компоненты мебели, плинтусы, панели, стулья. Различные шпоны.

Характеристики: Отличная способность к шлифованию. Очень хорошая заполняемость, тиксотропность, прозрачность и эластичность.

Химико-физические характеристики:

Удельный вес	0.970±0.010
Сухой остаток	
Часть А	49% ± 2
Часть А+В	41-42% ± 2
Вязкость CF 4	
Часть А	65"± 2
Жизнь смеси	4 часа
Сушка:	
от пыли	15 мин
на отлип	30 мин
полная сушка	8 часов
Интервал между слоями без шлифовки:	мин. 30 мин / макс. 2 часа
Шлифовка мин.	мин 4 часа
Нанесение следующего слоя	мин 8 часов

Способ нанесения:	распыление с воздухом	распыление без воздуха	электро-статическое
Расход материалов: 1 слой гр/кв.м	120-150	120-150	120-150

2 слой	120-150	120-150	120-150
Всего гр/кв.м	300	300	300
Разбавление:	15-25%	10-15%	20-30%

Рекомендуемые циклы:

А) Основа:	Орех, таньганика-орех, красное дерево, различные шпоны
Краситель:	серия LAM... MAKOLOR
Грунт:	**LBA180 SIVODUR** (2 слоя)
Шлифовка:	зерно 280-320
Лак:	серия LFA 170 или LFA 470 серии SIVOSAT
Б) Основа:	Фигурные изделия из шпона бука
Краситель:	серия LAW... IDROTIN
Грунт:	**LBA 180 SIVODUR** (1-2 слоя)
Шлифовка:	зерно 280-320
Лак:	LFA 170 или LFA 470 серии SIVOSAT

ПРИМЕЧАНИЕ:
Можно использовать продукт в электростатическом поле при добавлении верного разбавителя (например, LZD087).

t.d. LBA180 – 2015, May – revision 2

ВАЖНО: Технические параметры, приведенные в данной таблице, были получены в наших лабораториях и являются средневыверенными лучшими и базируются на самом тщательном и профессиональном тестировании и опыте наших специалистов.
Не смотря на это, каждая панель или основа, даже одного типа, может отличаться друг от друга по тем характеристикам, которые могут повлиять на конечный результат окрашивания, так же как и условия окружающей среды, рецептуры и используемое оборудование. Поэтому, конечный результат окрашивания – это всецело и исключительно ответственность пользователя.
Данные в таблице получены при температуре 20º C и 70% относительной влажности.