ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ	**LBP 541**
ОПИСАНИЕ	LAKPRIMER – ПУР изолятор
ОТВЕРДИТЕЛЬ	LCB 046 при 50% LCB 185 при 50% (быстрая сушка)
РАЗБАВИТЕЛЬ	LZD 091 или LZD 092

Область применения: ПУР изолятор используется в качестве первого слоя на плоских панелях или полках, кабинетных дверях, дверях, частях мебели, рамках, различных предметах из МДФ. Особенно пригоден для изоляции пантографических деталей. Также применяется для производства ПУР пигментированных грунтов путем добавления пигментных паст серии LTX8xx.
Только для внутренних работ.

Характеристики:
Отличная заполняемость и изолирующая способность. Хорошая тиксотропность, растекаемость и смачивающая способность, а также очень хорошая способность к шлифованию.

Химико-физические характеристики:

Удельный вес	1.230 ± 0.020
Сухой остаток	
Часть А	62.5% ± 2
А+В	51% ± 1 (с LCB046)
Вязкость	
Часть А	40" - 45" (CF8)
А+В	20" - 24" (CF4) (с LCB046)
Жизнь смеси	около 3х часов (с LCB046)
Сушка:	
от пыли	15-20 мин
на отлип	35-40 мин
полная сушка	10-12 часов
Интервал между слоями:	
без шлифовки (мин.-макс.)	мин. 40 мин – макс.12 часов
До шлифовки	5-6 часов
Нанесение след.слоя	мин. 8 часов

ВНИМАНИЕ: Данные указаны для продукта без добавления паст.

Способ нанесения:	распыление с воздухом	распыление без воздуха	лаконаливом
Расход материалов:			
1 слой гр/кв.м	120-150	130-160	120-150
2 слой гр/кв.м (#)	120-150	130-160	120-150
Максим.гр./ кв.м	300	300	300
(#): В том числе окрашенного продукта			
Разбавление:	15-25%	10-20%	5-10%

Рекомендуемые циклы:

a) Основа — МДФ
Изолятор — **LBP541 LAKPRIMER** – 1 слой
Шлифовка — зерно 280 – 320
Грунт — LBP797 или LBP578 LAKPRIMER белый – 1-2 слоя
Шлифовка — зерно 280 – 320
Лак — LFP... серия CHROMOSAT или LACCASAT

b) Основа — МДФ
Изолятор — **LBP541 LAKPRIMER** – 1 слой
Шлифовка — зерно 280 – 320
Грунт — LPP504 или LPP507 HIPOFOND белый – 1-2 слоя
Шлифовка — зерно 280 – 320
Лак — LFP... серия CHROMOSAT или LACCASAT или LGP… серия CHROMOGLOSS

c) Основа — МДФ
Грунт — **LBP541 LAKPRIMER** + LXT8XX пасты – 1-2 слоя
Шлифовка — зерно 280 – 320
Лак — LFP... серия CHROMOSAT или LACCASAT

ПРИМЕЧАНИЕ:
LBP541 может использоваться как база для получения пигментированных праймеров.
Для этого в базу добавляются пасты серии LXT8xx в дозировке, необходимой для получения цвета, но в максимальном допустимом соотношении 85/15 (LAKPRIMER / ПАСТА).
Можно использовать отвердитель LCB185 (для более быстрой сушки), но не превышая рекомендуемой дозировки.

t.d. LBP541 – 2016, February – revision 4

ВАЖНО: Технические параметры, приведенные в данной таблице, были получены в наших лабораториях и являются средневыверенными лучшими и базируются на самом тщательном и профессиональном тестировании и опыте наших специалистов.
Не смотря на это, каждая панель или основа, даже одного типа, может отличаться друг от друга по тем характеристикам, которые могут повлиять на конечный результат окрашивания, так же как и условия окружающей среды, рецептуры и используемое оборудование. Поэтому, конечный результат окрашивания – это всецело и исключительно ответственность пользователя.
Данные в таблице получены при температуре 20º C и 70% относительной влажности.