ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ	**LBP 650**
ОПИСАНИЕ	LAKPRIMER - ПУР БЕЛЫЙ ПРАЙМЕР
ОТВЕРДИТЕЛЬ	LCB 062 или LCB178 при 30% (вес) или 50% (обьем)
РАЗБАВИТЕЛЬ	LZD 091 или LZD 092

Область применения: Мебель, рамки, различные предметы.
Только для внутренних работ.

Характеристики:
Отличная заполняемость, укрывистость и способность к шлифованию.. Хорошая эластичность, тиксотропность и адгезия.

Химико-физические характеристики:

Удельный вес	1.620 ± 0.010 кг/л
Сухой остаток	
Часть А	84% ± 2
A+B (LCB062)	62.5% ± 2
A+B (LCB178)	65% ± 2
Вязкость	
По Брукфильду	15.000 ± 3.000
DIN Cup 8	120-150”
Жизнь смеси	около 4 часов
Сушка:	
от пыли	20 мин
на отлип	40 мин
полная сушка	8-12 часов
Интервал между слоями:	
без шлифовки	мин. 40 мин – макс.6 часа
До шлифовки	6 часов
Нанесение след.слоя	мин. 8 часов

Способ нанесения:	распыление с воздухом	распыление без воздуха
Расход материалов:		
1 слой гр/кв.м	130-150	130-150
След.слои	130-150	130-150

Макс.гр./ кв.м	300	300
Разбавление:	15-30%	10-20%

Рекомендуемые циклы:

a)	Основа	МДФ, танганьика-орех, шпоны
	Праймер	**LBP650 LAKPRIMER** – 2 слоя
	Шлифовка	зерно 280 – 320
	Лак	LFP... серия CHROMOSAT

t.d. LBP650 – 2015, June – revision 3

ВАЖНО: Технические параметры, приведенные в данной таблице, были получены в наших лабораториях и являются средневыверенными лучшими и базируются на самом тщательном и профессиональном тестировании и опыте наших специалистов.
Не смотря на это, каждая панель или основа, даже одного типа, может отличаться друг от друга по тем характеристикам, которые могут повлиять на конечный результат окрашивания, так же как и условия окружающей среды, рецептуры и используемое оборудование. Поэтому, конечный результат окрашивания – это всецело и исключительно ответственность пользователя.
Данные в таблице получены при температуре 20º C и 70% относительной влажности.