переработано 23.06.99

Техническая памятка

ЛАКОВАЯ ФАБРИКА ХАММЕН ГМБХ & КО.

Лаковая фабрика Хаммен ГмбХ & Ко. Почтовый ящик 1264, 32110 Хидденхаузен ,Тел. 05221 /38 09-0

Обозначение	**ДД – Акриловый шелковисто-глянцевый лак R 577 – степень блеска**		
Цветовой тон	бесцветный		
Степень блеска	различная; 60° данные рефлектометра согл. ДИН 67530 / ЕН 971-1		
Сырьевая основа	акриловая смола		
Вязкость при поставке	21 ± 1 сек. , воронка- 4 мм согл. ДИН 53211		
Рабочая вязкость	соотв. вязкости при поставке		
Добавки	+ 10 % DD – отвердителя RLH 6110		
Растворитель	например, V 7860		
Сухой остаток	17 ± 1 % ДИН 53216 / ЕН ИЗО 3251		
Точка воспламенения	согл. ЕН 456 Лак: ниже 23° С	согл. ЕН 456 Отвердитель: ниже 23° С	согл. ЕН 456 Растворитель: выше 23°С
Класс огне-опасности	A I	A I	A II
Обязательные обозначения	F легковоспла-меняемый R 11-65	Xn вредный для здоровья, содержит изоцианаты R 11-20/21-36/38-43	Xn вредный для здоровья F легковоспламеняемый R 11-20/21-38
Срок хранения	в оригинальной бочкотаре 6 месяцев	см.,пожалуйста, проч. данные	--

Пожалуйста, обратите внимание на указания на обороте!!!

Жизнеспособность R 577 – степень блеска		8 часов
Норма расхода		около 100 – 150 г / м кв.
Способ нанесения Плотность		распылением : airless-airmix –возд. 0,93 кг/л
Прочие данные	относ. отвердителя	Вскрытую бочкотару с отвердителем следует в последствии хранить плотно закрытой. Отвердитель реагирует на влажность воздуха. Срок хранения в оригинальной бочкотаре – 6 месяцев. Не рекомендуется обращение с данным материалом страдающим аллергией и астматикам.
Высыхание		При вышеуказанном расходе , при температуре помещения ок. 20 ° С: пылеустойчивое состояние ок. 15 мин. сухой на контакт ок. 30 мин. пригоден к штабелированию ок. 45-60 мин. Вторичный слой лака перед упаковкой нуждается в сушке около 4 часов при температуре помещения ,примерно , 20 ° С.

Примечание:

Внимание !!!

DD – лаки отверждевают лишь при температуре не ниже 18° С , при этом также во время фазы отвердения , т.е. на протяжении мин.2 дней, следует выдерживать эту минимальную температуру. Отвердевшая полиуретановая лаковая пленка характеризуется хорошей стойкостью к растворителям и химвеществам. Если же повторное покрытие производится слишком поздно, тогда возможно отсутствие желаемого приставания лака к основе. Только за счет тщательного шлифования достигнутая шероховатая поверхность может обеспечить достаточную адгезию и , таким образом , необходимое покрытие.

Параметры стойкости:
- стойкий согл. ДИН 68861, ч. 1, гр. В
- устойчивый по отнош. к поту и слюне
- соответствует ДИН ЕН 71, ч. 3

В данном случае речь идет об абсолютно светостойком качественном лаке. Во избежание естественного пожелтения особенно предрасположенных к этому видов древесины, допускается добавление к 3Н-ДД-АС- лаку 5 % светостабилизатора HF 874.

Загрязнение воды согл. норм водного Кодекса
Степень загрязнения воды 2 (самоградация)
Растворитель согл. ТР- воздух Приложение Е Класс II ок. 1 % Класс III ок. 82 %
Пожалуйста, обратите внимание на ЕС- Данные по технике безопасности !

Техническая консультация: **Использование и обработка**

Наши технические рекомендации в устной и письменной форме, а также посредством испытаний, которые мы предлагаем на основании нашего опыта и знаний , являются необязательными и не мотивируются юридическими договорными отношениями. Они не освобождают Вас от самостоятельного проведения испытания нами поставленного продукта на его пригодность для конкретной цели применения. Применение, использование и обработка продукта производится вне нашего контроля и ложится ,таким образом , на Вашу собственную ответственность.
Разумеется, мы гарантируем безупречное качество нашей продукции, исходя из наших общих условий продажи и поставки.

Хидденхаузен, 13.03.00

Тел./факс (044) 573-8013 ООО «ИТА» 01015, Киев ул. Январского восстания, 38
Тел. (044) 290-5713 Представительство в Одессе тел. 048 – 733 6630