
ТИП ФАРБИ	Водорозчинна неорганічна однокомпонентна ґрунтовка на основі силікату калію для мінеральних поверхонь.
ЗАСТОСУВАННЯ	Для попередньої обробки та ґрунтування мінеральних поверхонь під фарбування силікатною фарбою SILIKATFÄRG. Див. технічну специфікацію 924: «Силікатна фарба SILIKATFÄRG».
ОСОБЛИВІ ВЛАСТИВОСТІ	Зв'язує та зміцнює крихкі поверхні, покращує рівномірне вбирання фінішного покриття.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ	
Сухий залишок	Об'ємна частка — прибл. 7 %
Сполучна речовина	Силікат калію
Леткі органічні сполуки (VOC)	Гранично допустима концентрація VOC за нормами ЄС (cat A/h): 30 г/л (2010). VOC продукту: макс. 30 г/л.
Практичні витрати	3–5 м ² /л Значення значною мірою залежать від абсорбційної здатності і конструкції поверхні.
Щільність	1,1 г/мл
Час висихання (+23°C/ 50%RH) Нанесення наступного шару	через 12 годин Холод і/або волога уповільнюють процес висихання.
Розчинник, очищувач	Вода
Кольори	Прозорий
Пакування (наявність залежить від країни)	10 л
МАРКУВАННЯ БЕЗПЕКИ	Див. «Паспорт безпеки».

Продовження на звороті

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ**Підготовка поверхні****НОВІ ПОВЕРХНІ.**

Нові поштукатурені поверхні рекомендовано обробляти після їх повного затвердіння, яке відбувається протягом 6–8 тижнів. Видаліть з поверхні бруд, пил та інші забруднення за допомогою мийної установки високого тиску.

Див. технічну специфікацію 924: «Силікатна фарба

SILIKATFÄRG». ПОПЕРЕДНЬО ПОФАРБОВАНІ ПОВЕРХНІ.

Видаліть шари старої фарби, що лузиться чи відшаровується, а також крейдяні або порошкоподібні шари матеріалу (наприклад, вапняну побілку).

Вибір методу для видалення залежить від міцності поверхні й типу фарби, яку потрібно видалити (наприклад, можна застосувати чищення металевою щіткою чи гарячою водою під тиском або водопіскоструминне очищення). Також видаліть крихкі шари штукатурки чи бетону, що погано тримаються. Виконайте ремонт штукатурки та інші ремонтні роботи відповідними розчинами та вирівняйте поверхню. Ретельно обробіть відремонтовані ділянки та дайте їм затвердіти перед фарбуванням.

Ґрунтування

Перед застосуванням ретельно перемішайте продукт.

Тверді поверхні з цементної штукатурки чи бетону, а також пофарбовані поверхні Ґрунтувати не потрібно. Пористі поверхні з високою абсорбційною здатністю, як-от штукатурка й поверхні, пофарбовані вапняною фарбою, слід попередньо обробити силікатною Ґрунтовкою SILIKATBINDER, розведеною з водою в співвідношенні 1:1.

Примітка! Силікатна Ґрунтовка та фарба є їдкими. Забезпечте захист скляних, глазурованих і металевих поверхонь, а також поверхонь із природного каменю. Надягайте засоби захисту очей і шкіри.

Ґрунтування

ҐРУНТУВАННЯ виконується сумішшю силікатної фарби SILIKATFÄRG і силікатної Ґрунтовки SILIKATBINDER. Співвідношення — 2:1.

Методи нанесення

Наносьте Ґрунтовку пензлем, валиком і/або безповітряним розпилювачем. Рекомендоване сопло для розпилювача — 0,013–0,017".

Умови застосування

Під час нанесення та висихання температура навколишнього повітря, поверхні та фарби має бути вище +10 °C, а відносна вологість повітря нижче 80 %. Уникайте нанесення під прямими сонячними променями.

ЗБЕРІГАННЯ

Не допускайте замерзання.

Термін зберігання: приблизно 12 місяців.

Відомості, наведені в цій технічній специфікації, Ґрунтуються на лабораторних дослідженнях і практичному досвіді. Цифри наведено з метою ознайомлення та залежать, наприклад, від кольору й глянцю. Ми не контролюємо умови використання та нанесення матеріалу, тому несемо відповідальність лише за якість продукту й гарантуємо, що він відповідає нашому контролю якості. Ми не несемо відповідальності за будь-які втрати або збитки, спричинені застосуванням матеріалу, що суперечить правилам або призначеному способу використання. Останні версії

наших специфікацій і паспортів безпеки матеріалів, а також системи застосування матеріалів наведено на головних сторінках сайту www.teknos.com.
