



SPEKTRA START

ПРИЗНАЧЕННЯ

Фарба, яка миється, застосовується для фарбування усередині приміщень, виготовляється у білому кольорі і колірується за колірувальною системою **HGMIX**. Рекомендується для захисту і декору стін в житлових приміщеннях та об'єктах загального призначення.

Застосовується для фарбування мінеральних штукатурок будь-якого типу, цементно-волокнистих плит, бетону, гіпсових плит, шпалер зі склотоволокна, паперових рель'єфних шпалер, а також для ремонту старих покриттів.

ВЛАСТИВОСТІ

- Відмінна покривність
- Висока стійкість до мокрого стирання – клас 2 (EN 13 300)
- Висока паропроникність
- Екологічна безпека
- Просте нанесення

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
СКЛАД	Акрилова сополімерна дисперсія, пігменти, наповнювачі і спеціальні добавки
КОЛІР	Білий = В-1, В-3
КОЛІРУВАННЯ	HGMIX
БЛИСК (EN 13 300)	матовий
ГУСТИНА	1,49 – 1,52 кг/л
СТІЙКІСТЬ ДО МОКРОГО СТИРАННЯ (EN 13 300)	клас 2
ПАРПРОНИКНІСТЬ (EN 1062-1:2012)	клас V ₁ , висока
РОЗВЕДЕННЯ	водою до 5%
EU VOC категорія і ліміти	ІІА(а), 30 г/л (2010); наш продукт містить макс. 2 г/л
ФАСУВАННЯ	2 л, 5 л, 10 л
ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ	Термін зберігання продукту вказаний на пакованні і дійсний за умови зберігання у сухому приміщенні (+5°C до +35°C) в оригінально закритій заводській тарі. НЕ ДОПУСКАТИ ЗАМЕРЗАННЯ!

НАСТАНОВА ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ	
СПОСІБ НАНЕСЕННЯ	Валик, пензель, розпилювання
РОБОЧІ УМОВИ	Температура фарби, повітря та поверхні, яка фарбується, не нижче +5°C
СУШІННЯ (Т = 20°C, відн. вологість повітря = 65%)	Покриття сухе і готове до нанесення наступного шару через 4 – 6 год.
ВИТРАТА	Теоретична витрата на одношарове покриття: 12 - 14 м ² /л. Практична витрата залежить від ступеня поглинання і шорсткості поверхні.
ОЧИЩЕННЯ РОБОЧИХ ІНСТРУМЕНТІВ	Водою відразу після закінчення фарбувальних робіт.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поверхню очистити від пилу, німецьких часточок та інших забруднень. Видалити старе німецьке покриття. Глибокі тріщини і пошкоджені місця заповнити відповідними матеріалами на мінеральній основі. Потім поверхню обробити **SPEKTRA акриловим просочувачем**. Перед фарбуванням поверхня повинна бути сухою і міцною.

Поверхні стін з пліснявою і грибками перед фарбуванням необхідно обробити **SPEKTRA біоцидним засобом SANITOL**. Після висихання плісняву видаляють механічним способом. У фарбу **SPEKTRA SMART** додати засіб **SPEKTRA захист від плісняви ZP** для профілактичного захисту від появи та розмноження мікроорганізмів.

Плями від нікотину, гудрону, олівців, патьоки і т.д. зафарбовуються **SPEKTRA антинікотиновою фарбою**, яка є фінішним покриттям.

Перед фарбуванням непошкодженої поверхні, раніше фарбованої гладкими, глянцевими і напівгляцевими емалями або дисперсійними фарбами, поверхню необхідно очистити і відшліфувати шліфувальним папером 150.



СИСТЕМИ ПОКРИТТІВ

ТИП ПІДЛОЖКИ	ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ	ПРОСОЧУВАННЯ	ВИРІВНЮВАННЯ	ФІНІШНЕ ПОКРИТТЯ
Поверхня нова нефарбована: - вапняно-цементна штукатурка - картонно-гіпсова плита - бетон та інші непоруваті поверхні		1x SPEKTRA акриловий просочувач 1x SPEKTRA глибокий просочувач	2x SPEKTRA внутрішня шпаклівка тонка (за необхідності)	2x SPEKTRA SMART (в залежності від кольору фарби)
Поверхня, фарбована дисперсійними фарбами: - декілька шарів поглинальних покриттів, які не миються - гладкі, глянцеві, покриття, які миються	Очищення, видалення німічних часточок, санація пошкоджених ділянок Очищення, шліфування	1x SPEKTRA акриловий просочувач	2x SPEKTRA шпаклівка тонка (за необхідності)	

ПРИМІТКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

- Перед застосуванням фарба ретельно перемішується.
- Низька температура і висока вологість повітря подовжують час висихання.
- Надмірно високе розведення фарби водою зменшує її покривність.
- На матовому покритті темного кольору залишаються білі подряпини від гострих предметів, тому покриття темного кольору рекомендується додатково захистити **SPEKTRA DOMFLOK лаком**.
- Колір колірованого покриття може відрізнятись від еталону. Це залежить від ступеня абсорбції і шорсткості поверхні, а також від типу освітлення. Відхилення у кольорі не є приводом для рекламації. Відхилення у кольорі оцінює виробник фарби завжди за одних і тих же умов.
- Покривність фарби **SPEKTRA START** насиченого кольору (яскраво-червоний, жовтий, помаранчевий, бордовий, зелений и т.д.) нижча, тому наносити її слід у декілька шарів. Рекомендується нанести перший шар подібного кольору, але на відтінок світліший, а потім 2-3 шари вибраного кольору. Якісне покриття отримують у результаті акуратного, ретельного фарбування.