ADHESIVOS®
QUIMICAS SANZ, S.L.

TERMOLITE TE-60
Универсальный клей для кромки

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Описание

Наполненный клей-расплав для приклеивания кромочного материала (шпон, ПВХ, АБС, меламин, полиэстер и т.д.) на таких станках, как HOMAG, STEFANI, EGURKO BARBERAN, OLIMPIC и т.д.

Технические данные

Состав:	ЭВА сополимеры и синтетические смолы
Упаковка:	Мешки 25 кг
Внешний вид:	Гранулы
Цвет:	Натуральный Коричневый* Черный* Белый*

** цвета поставляются под заказ*

Свойства	Значение	Ед.изм .
Вязкость по Брукфильду (TR10, 10 об\мин,180ºC)	40 - 60	mPa. s
Точка плавления (ASTM E-28)	80 - 90	ºC
Термостойкость (WPS-68)	75-80	ºC
Плотность	1.59 ± 0.01	гр/см³
Температура применения	160-190	ºC

Технические данные основаны на испытаниях в лаборатории

Свойства

* Высокая конечная прочность
* Хорошая термостойкость
* Среднее открытое время
* Хорошая сочетаемость с различными материалами
* Высокая эффективность

Инструкция по применению

Основание и кромка должны быть очищены от пыли и быть сухими.
Материал и рабочие условия могут влиять на процесс склеивания.

Расплавление клея должно проводиться при остановленном валике аппликатора. Затем валик может начинать движение ожидая пока температура расплава не достигнет нужной температуры нанесения (160-190ºC).

Настройка линии должна быть выполнена согласно инструкций производителя оборудования.

Оптимальные рабочие условия

Температура воздуха и основания: 18-20ºC
Влажность древесины: 8-10%
Температура на роликах: 160-190ºC
Скорость подачи: 5-30м/мин

При первоначальном применении продукта рекомендуется провести пробное склеивание, чтобы подобрать оптимальные рабочие условия для склеивания и выяснить точный расход клея для качественной адгезии.

Заканчивая работу необходимо убедиться, что температура клея снизилась до 120ºC, что позволит избежать ухудшения его клеящих свойств.

Плавильный бак необходимо регулярно чистить шпателем или средством Текноклин.

Безопасность

Не вдыхать пары при плавлении продукта, организовать эффективный воздухообмен. Более детальную информацию см. в паспорте безопасности продукта.

Хранение

Хранить в сухом прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев от даты производства.

Примечание:
Вся изложенная информация основывается на настоящем опыте и знаниях компании Quiminas Sanz SL. Данная информация представлена для ознакомления, а не для предоставления гарантий. Покупатели обязаны проверить продукт на его соответствие задачам технологического процесса. Обязательства компании Quiminas Sanz SL ограничиваются объемом поставки и не имеют отношения к Условиям, применяемым по отношению к Продавцу. Все продукты соответствуют высочайшим стандартам и отвечают Основным Условиям. Компания Quiminas Sanz SL подлежит юрисдикции Испании.

Químicas Sanz, S.L.
Camino de la Sierra, 34 03370 Redován (Alicante) España P.O. Box 67
☎+34 966 735 506 Fax+34 966 735 564 www.qs-adhesivos.es info@qs-adhesivos.es Rev. 05/10