



Техническое описание Артикул 3461-62

Induline OW-810

Акрилатно-алкидная лазурь на водной основе для дерево-алюминиевых окон и других деревянных элементов внутри помещений

Сфера применения

Продукт применяется для промежуточных и финишных покрытий для недеформирующихся **деревоалюминиевых** элементов из хвойной древесины (окна, входные двери).

Технические параметры продукта

Плотность:

Вязкость:

Содержание сухого остатка:

Форма поставки:

Цвет:

ок. 1,03 г/см³ при 20°C ок. 1500 МПас при 20°C

ок. 30%

емкость из белой жести 5 л, 20 л бесцветный; лессирующие спец.

оттенки

Свойства продукта

Водорастворимое, не содержащее биоцидов быстросохнущее покрытие на основе высококачественного сырья с отличным гидрофобным действием.

Благодаря комбинации вяжущих древесина приобретает натуральную матовую поверхность, аналогичную обработке маслами.

Применение

Древесину, подверженную поражению грибами, загрунтовать антисептиком, напр., Induline SW-900.

Древесина должна быть чистой свободной от жиров, восков и силикона. Допустимый уровень влажности древесины для хвойных пород составляет макс. 15%.

Нанесение краскопультом с наливным стаканом:

- дюза 1,8-2,0 мм
- давление воздуха 2,5-3,5 бар

Лакировальный аппарат Airless:

- дюза 0,23-0,28 мм
- давление материала 80-120 бар

Лакировальный аппарат Airmix:

- дюза 0,23-0,28 мм
- давление материала 80-100 бар
- давление воздуха 1,5-2,0 бар

Температура основания и материала 15-20°C.

После высыхания и промежуточного шлифования (зернистость 220-280) выполнить второй рабочий проход.

Указанные данные действительны для неразведенного материала.

Проверить совместимость с основанием и цвет путем пробного нанесения на образец поверхности.

Расход/ количество нанесения

Ок. 125-150 мл/м 2 за один рабочий проход.

Толщина мокрой пленки ок. 125-150 µм за один рабочий проход.

Указанные данные действительны для неразведенного материала.

Высыхание

От пыли: ок. 30 мин. На отлип: ок. 2 ч

Последующая обработка: ок. 4 ч.

Практические значения при 20°C и отн.вл.возд. 65 %.

Условия хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 1 года.

Указания

Не применять Induline OW-810 на прямых солнечных лучах и при температуре ниже +15°С или выше +30°С. Отн.вл.возд. должна быть не более 85%. Обеспечить хорошую вентиляцию и вытяжку, в т.ч. при серийном производстве.

Герметики должны быть совместимы с лакокрасочными покрытиями. Наносить герметики только после достаточного высыхания покрытия. Поверхности, предназначенные для запечатки, предварительно обработать продуктом Silikonprimer. Применять уплотнительный профиль, не содержащий пластификаторов.

Induline OW-810 не предназначен для обработки поверхностей недеформирующихся деревянных строительных элементов снаружи помещений.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.

Так как применение и обработка данного продукта производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.

Руководствоваться нормами и правилами монтажа окон!

Рабочий инструмент, очистка

Рабочий инструмент и оборудование очищать водой и чистящим средством сразу после использования. Продукты очистки утилизировать согласно действующим предписаниям.

Летучие соединения

органические

Предельное значение по нормам EC для продукта (кат. A/e): 130 г/л (2010). Содержание ЛОС в данном продукте макс. 50 г/л.

Безопасность

При нанесении методом распыления использовать средства индивидуальной защиты. Устройство для защиты органов дыхания с пылевым фильтром Р2 (напр., фирма Dräger). Специальные защитные перчатки. См. Паспорт безопасности. Надевать защитную спецодежду. Паспорт безопасности предоставляется профессиональным пользователям по запросу.

Код продукта: М-КН 01

<u>Утилизация</u>

Остатки продукт утилизировать согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки/тару отправить на вторичную переработку.

Маркировка

WGK: 1 ADR: -/-

